

TEKNISK DATABLAD



Produktnavn	Revideret
GENAN 120 Mesh	01.11.2025

Produktbeskrivelse
Løst, homogent og ensartet, sort gummipulver, udvundet fra udtjente dæk ved kryogen formaling. Som anti-klumpningsmiddel tilsættes 0,5% SiO ₂ (Ultrasil®VN3).

Producentoplysninger						
Fabrik:	Genan A/S Jegindøvej 16 DK-8800 Viborg Danmark	Genan GmbH Gottlieb-Daimler Straße 34 D-46282 Dorsten Tyskland	Betriebsstätte Oranienburg: Birkenallee 80 D-16515 Oranienburg Tyskland	Betriebsstätte Kammlach: Im Gewerbepark Unterallgäu 1 D-87754 Kammlach Tyskland	Genan, S.A. Lugar da Pardala Estrada Nacional 109, Km 31 PT-3880-728 São João de Ovar Portugal	Genan Inc. 18038 Beaumont Hwy. Houston TX77049 USA
Telefon:	+45 8728 3000	+49 2362 9527 0	+49 3301 578 0	+49 8261 7369 0	+351 256 580 600	+1 713 6748500
Fax:		+49 2362 9257 150	+49 3301 578 150	+49 8261 7369 150		+1 713 6748501
E-mail:	info-dk@genan.com	info-de@genan.com			info-pt@genan.com	info-us@genan.com

Typiske egenskaber			120 Mesh 0-125 µm
Egenskaber	Testmetoder	Enhed	Typiske værdier
Specifik densitet	ASTM D1817	kg/m ³	1.160
Bulk-densitet	EN 1097-3	kg/m ³	395
Kornstørrelsesinterval	ASTM D5644	µm	0-125
Partikler > 125 µm (max. 15%)	ASTM D5644	%	< 12
Samlet polymerindhold (RCH)	ISO 9924-1	%	≥ 50
Askeindhold	ISO 9924-1	%	8
Kønrøg	ISO 9924-1	%	30
Fugtindhold (tørringstab: 2 timer ved 105°C)	ASTM D1509	%	< 2
Urenheder	Intern testmetode (Note 1)	%	<0,01
PAH 8 REACH	AfPS GS 2019:01 PAK	mg/kg	< 20

Note 1: Den interne testmetode er baseret på Genans ekspertise samt på de internationale standarder ASTM D5603 og EN14243-2.

Bemærkninger	
Kornfordeling	Information om den faktiske kornfordeling fremgår af de relevante sigtekurver, som kan downloades fra Genans hjemmeside – eller rekvireres ved henvendelse til vores salgsafdeling.
Urenheder	GENAN 120 Mesh er et recirkuleret produkt fremstillet med udtjente dæk som råmateriale. Frie urenheder i form af metal, tekstil, mineraler, småsten, plastik og træ kan derfor forekomme.
Sammenklumpning	GENAN 120 Mesh kan grundet materialets fysiske egenskaber – og afhængigt af vejrforhold og opbevaring – have en tendens til at klumpe sammen over tid. Opbevaring ifølge anbefalingerne i afsnit 7.2 i produktets sikkerhedsdatablad.
Miljø, sundhed & sikkerhed	Retningslinjer ift. miljøpåvirkning, sundhed og sikkerhed findes i det relevante sikkerhedsdatablad samt i den gældende brugs- og bortskaffelsesvejledning. Begge dokumenter kan downloades fra Genans hjemmeside – eller rekvireres ved henvendelse til vores salgsafdeling.

De ovenfor anførte egenskaber og værdier er angivet ud fra vores bedste overbevisning. Da materialet udvindes fra et stort antal forskellige dæktyper, kan Genan ikke oplyse eksakte værdier for materialets kemiske sammensætning, og skal følgelig ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle mangler eller unøjagtigheder i disse.

CERTIFICERINGER

Genan A/S

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Genan GmbH

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Genan Inc.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Genan, S.A.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018